



ECOMAST 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная быстросохнущая противокоррозионная грунтовка на основе комплексного синтетического пленкообразующего.

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- грунтовка предназначена для противокоррозионной защиты металлических и бетонных конструкций, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной среды металлургических, химических и портовых предприятий в умеренном, умеренно холодном и холодном климате;
- наносится при температуре окружающей среды от 5°C;
- обладает высокой атмосферостойкостью;
- время перекрытия не ограничено.

ОСОБЕННОСТИ

- Идеальное комплексное решение для экономии времени;
- Отличные противокоррозионные свойства;
- Хорошая адгезия к стали, допускает нанесение на старые покрытия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид покрытия	полуматовое, матовое
Цвет	любой по желанию заказчика, колеровка по RAL
Время высыхания при температуре 20°C	
➤ до перекрытия	30 мин
➤ до транспортировки	6 часов
➤ до полного отверждения	3 суток
Доля нелетучих веществ по объему	56±2 %
Рекомендуемое количество слоев	1÷2
Комплект поставки	20 кг

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАПАЗОН ТОЛЩИН ПРИ НАНЕСЕНИИ МЕТОДОМ БВР

Толщина одного слоя	Минимальная	Типичная	Максимальная
Толщина сухой пленки, мкм	40	60	100
Толщина мокрой пленки, мкм	70	110	180
Теоретический расход, кг/м ²	0,10	0,15	0,24

Толщина мокрой пленки указана для неразбавленного материала, практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- стальные поверхности, очищенные до ст. Sa2½ абразивоструйными методами или до ст. St3 ручным и механическим инструментом в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014; допускается подготовка до ст. Sa2 или ст. St2; при подготовке по ГОСТ 9.402-2004 очистка от окалина и ржавчины до ст. 2 и обезжиривание до ст. 1;
- бетонные поверхности, сухие, твердые и очищенные от посторонних загрязнений, таких как пыль, жировые пятна, цементное молоко;

Дата актуализации: 27.02 2019 г.

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПб»
187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5 «И», пом. №45
Тел. (812) 448-66-25, info@ecomast.com www.ecomast.com



ECOMAST 01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура воздуха от 5°C до 30°C;
- относительная влажность не более 80%, отсутствие осадков;
- температура субстрата должна быть как минимум на 3°C выше точки росы

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ

Грунтовка тщательно перемешивают. Для регулирования вязкости материал разбавляют растворителем ECOSOL 43 в количествах, указанных ниже для различных способов нанесения, при этом разбавление производят с шагом 1%, но не более 15%. Увеличение разбавления материала может привести к снижению толщины нестекающего слоя и защитных свойств покрытия.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Безвоздушное распыление	Диаметр сопла: 0,013-0,019 дюйма Давление: 150-180 бар Рекомендуемое разбавление: 0-5% растворителя ECOSOL 43
Пневматическое распыление	Диаметр сопла: 1,5-2,0 мм; Давление: 2,0-2,5 бар; Рекомендуемое разбавление: 5-10% растворителя ECOSOL 43
Кисть, валик	По дефектным поверхностям, полосовое окрашивание, окрашивание площади до 1м ² и изделий сложной формы. Рекомендуемое разбавление: 5-15% растворителя ECOSOL 43.

РЕЖИМЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60 МКМ

Температура	5 °С	10 °С	15 °С	20 °С	25 °С	30 °С
Время, min	4 ч	2 ч	1 ч	30 мин	20 мин	15 мин
Максимальный интервал перекрытия не ограничен						

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

ECOSOL 43, ксилол, Р-4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Работы производить при эффективном воздухообмене с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

Хранить материал следует в складских помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 40°C до 40°C в закрытой таре вдали от источников тепла и воспламенения, исключив попадание на него влаги и прямых солнечных лучей

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев со дня изготовления

Данные, указанные в описании, носят общий рекомендательный характер. Более подробную информацию можно получить при обращении к специалистам ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ»

Дата актуализации: 27.02 2019 г.

ООО «Антикоррозионные защитные покрытия СПБ»
187026, Ленинградская обл., Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5 «И», пом. №45
Тел. (812) 448-66-25, info@ecomast.com www.ecomast.com