

Битумно-полимерную **МАСТИКУ 300** применяют в качестве герметика или гидроизоляционного слоя на внешней и внутренней поверхностях пеностекольных конструкций.

ECOMAST МАСТИКА 300

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ

21,5 л

- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ПЕНОСТЕКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **БЕСШОВНЫЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ СЛОЙ**
- **СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**



ОПИСАНИЕ

ECOMAST МАСТИКА 300 – это пастообразный, многокомпонентный состав, на основе нефтяных битумов, органического растворителя, полимеров, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационный температурный диапазон	От -55°C до 100°C
Массовая доля нелетучих веществ	70-80 %
Время высыхания при температуре (20±2) °C	не более 24 часов
Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 %
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,1 МПа
Условная прочность МПа	не менее 0,2 МПа
Относительное удлинение при разрыве	не менее 1000 %
Испытание на водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа и гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 15°C	выдерживает
Расход при толщине слоя 1 мм	1 кг
Температура размягчения, °C	не менее 100 °C
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 20°C	трещин нет

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При работе в условиях отрицательных температур, состав выдерживать в течение суток при комнатной температуре. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи поверхность обязательно просушить. Мастика 300 наносится при помощи шпателя или наливом с последующим разравниванием в 1-2 слоя. Для усиления изоляционного слоя возможно использование стеклотканевой армирующей сетки. Диапазон температур окружающей среды для нанесения мастики от -20°C до 40°C при влажности не более 80% и отсутствии осадков.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Мастика огнеопасна. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -40°C до +40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.