



Обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, санузлов, лоджий, подвалов, деревянных конструкций и пр. Допускается применение в условиях слабо- и среднеагрессивных грунтов.

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

21,5 л 10 л 5 л 2 л

ОПИСАНИЕ

Гидроизоляционная мастика представляет собой раствор нефтяных битумов в органических растворителях с введением наполнителей, пластификаторов и специальных функциональных добавок.

- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- **ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	65-75%
Время высыхания при температуре (20±2)°C	не более 24 ч
Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 %
Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,2 МПа
Прочность сцепления с металлическим основанием	не менее 0,2 МПа
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка	не менее 80°C
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 5°C	трещин нет
Средний расход при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм	0,5 л/м ²

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости возможно разбавление уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур (при температуре ниже 5°C), состав рекомендуется отогреть в тепляках в течение суток при температуре не менее 18°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочного держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером ECOMAST. Мастика наносится при помощи валика, кисти или швабры. При гидроизоляции помещений по гидроизоляционному слою мастики делают цементно-песчаную стяжку. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -20°C до 40°C.



ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до 40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Работы с мастикой проводить на открытом воздухе, не курить. Мастика огнеопасна.