



Предназначен для гидроизоляции бетонных, каменных, деревянных и металлических оснований, а также ремонта и устройства кровельного полотна.

# БИТУМ ЖИДКИЙ

10 л

2 л

## ОПИСАНИЕ

Жидкий битум представляет собой состав на основе высококачественного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя.

- **УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**
- **ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- **ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массовая доля нелетучих веществ	70-80 %
Время высыхания при температуре (20±2)°C	не более 24 ч
Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4 %
Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,1 МПа
Прочность сцепления с металлическим основанием	не менее 0,1 МПа
Температура размягчения (по методу кольца и шара) сухого остатка	не менее 70°C
Гибкость при изгибе вокруг бруса с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм при температуре минус 5°C	трещин нет
Средний расход при рекомендуемой толщине слоя 0,5 мм	1 л/м <sup>2</sup>

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением жидкий битум тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом. При работе в условиях отрицательных температур состав рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее 20°C. Подготовка к работе: основание очистить от снега, наледи, грязи, непрочно держащихся остатков старого покрытия, поверхность обязательно просушить. Основание предварительно обработать битумным праймером ECOMAST. Жидкий битум наносится при помощи валика, кисти или швабры. Производство работ рекомендуется осуществлять при температуре окружающей среды от -20°C до 40°C.



## ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от света месте при температуре от -30°C до 40°C вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений и вблизи источников открытого огня, не курить при работе, избегать попадания на кожу и в глаза. Жидкий битум огнеопасен.